



Aislaflex Cool Muros

Recubrimiento acrílico impermeable texturizable, termoreductor y decorativo para muros y fachadas
Textura 10A y 5A

Descripción

Recubrimiento acrílico impermeable texturizable, termo reductor y decorativo para muros y fachadas. Es un recubrimiento texturizable de alta calidad formulado a partir de resinas acrílicas, cargas minerales, aditivos y pigmentos, que forman una película con excelentes propiedades impermeables, decorativas, térmicas y protectoras para muros y fachadas.

Su vida útil es de 5 y 10 años, dependiendo las condiciones de uso.

Ventajas

- Decora y protege.
- Una vez seco adquiere gran dureza, otorgando gran resistencia mecánica.
- Lavable.
- De gran adherencia a diferentes tipos de sustratos.
- No contiene cargas de cemento.
- Repintable.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Por su alta reflectividad provee aislamiento térmico en los muros.

Usos Recomendados

- Para protección y decoración de muros en obras en interiores y exteriores; se puede aplicar en muros y techos dejando un acabado fino mate.
- Se pueden realizar fácilmente figuras decorativas con llanas dentadas, espátulas, o esponjas. Incluso puede agregar **Grano PASA® Tex** para decorados tipo caracoleado, cuadrículado o rayado.
- Ideal para el sector hotelero, comercio y residencial, tanto para obra nueva, mantenimiento y remodelación.



Preparación de la Superficie

Debe estar seca, limpia, sana, libre de polvo, grasa, óxido o partículas sueltas.

Aplicación de primario y resanado de grietas

Resanar las grietas, hendiduras y oquedades con ayuda de **Aislaflex Cement**. En superficies de concreto o con aplanados de mezcla y yeso, se debe sellar con una dilución de 1 parte de **Adhebond** por 5 de agua, aplicadas con brocha o rodillo, a razón de 5 a 6 m² /L de dilución, previo a la aplicación de la pasta.

Fondeo

En caso de que la textura deseada sea esgrafiada o tirol, donde se tienen bajos relieves, se debe fondear la superficie previamente al texturizado con ayuda del **Aislaflex Cool Muros, Liso**. Es necesario que este recubrimiento de fondeo tenga el mismo color o similar al de la textura a aplicar.

Fecha de actualización: Junio 2016

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.

Aislaflex Cool Muros

Recubrimiento acrílico impermeable texturizable, termoreductor y decorativo para muros y fachadas
Textura 10A y 5A

Rendimiento (Rendimiento a dos manos)

Superficie	Rendimiento Aislaflex Cool muros Textura 10A	Rendimiento Aislaflex Cool muros Textura 5A
Concreto Liso	0,66 – 1 L/m ²	0,66 – 1 L/m ²
Con textura Fina	1 L/m ²	1 L/m ²
Con textura Media	1 L/m ²	1 L/m ²
Con textura gruesa	1 L/m ²	1 L/m ²
Madera	0,66 – 1 L/m ²	0,66 – 1 L/m ²
Yeso	0,66 – 1 L/m ²	0,66 – 1 L/m ²
Ladrillo o Block	0,66 – 1 L/m ²	0,66 – 1 L/m ²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material

Presentación

- Cubeta de 19L

Colores

- Blanco
- Sobre pedido*

*Consulte a la Coordinación de Pedidos por colores disponibles.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación Aislaflex Cool Muros Textura 10 Años	Especificación Aislaflex Cool Muros Textura 5 Años	Método
Consistencia	Pasta	Pasta	Interno
Color	Varios	Varios	Interno
Densidad @25 °C (gr/cm ³)	1,70-1,75	1,45-1,60	ASTM-D-1475
Penetración @25 °C (1/10 mm)	330-370	330-370	ASTM-D-217
% Sólidos	78-80	69-76	ASTM-D-2697
pH @ 25°C	8,5 - 9,5	8,5 - 9,5	ASTM-E-70
Secado al tacto @25°C	40 minutos mínimo	40 minutos mínimo	ASTM-D-1640
Secado duro @25°C	24 horas máximo	24 horas máximo	ASTM-D-1640
Permeabilidad	50 perms máximo	50 perms máximo	ASTM-D-1653
% Elongación a la ruptura	250% mínimo	200% mínimo	ASTM-D-2370
Absorción de agua	20% máximo	20% máximo	ASTM-D-570
Opacidad	7 unidades mínimo	7 unidades mínimo	ASTM-D-631
Intemperismo	2,500 horas sin cambio	1,700 horas sin cambio	ASTM-G-58

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: Junio 2016

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.



Aislaflex Cool Muros

Recubrimiento acrílico impermeable texturizable,
termoreductor y decorativo para muros y fachadas
Textura 10A y 5A

Precauciones

- No diluir el producto, sólo incorpore hasta su completa homogeneización.
- No aplicar sobre superficies calientes ni húmedas.
- Aplicar sólo el material que pueda darle textura durante el tiempo de secado al tacto.
- No aplicar bajo amenaza de lluvia.
- Siga las instrucciones de aplicación al pie de la letra. • No colocar "parches" en la aplicación con la misma pasta porque serán evidentes al secar.
- Tapar perfectamente la cubeta con material mientras no lo use.
- No mezclar con otros productos.
- Los tiempos de secado pueden variar de acuerdo a las condiciones climáticas.
- En exteriores se recomienda que dos personas realicen la aplicación porque el tiempo de trabajabilidad del material es menor.

Equipo de Seguridad

- Lentes de seguridad
- Guantes de látex

Embalaje

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación
Estiba Máxima	3 cubetas

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA.

Fecha de actualización: Junio 2016

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.