



## PASA® COVER PLY APP PH

Impermeabilizante prefabricado de Asfalto modificado con polímeros de polipropileno atáctico

### Descripción

Membrana impermeabilizante prefabricada de Asfalto modificado con polímeros de polipropileno atáctico tipo APP de gran elasticidad.

Está reforzado con un alma central de tela no tejida de filamentos de poliéster 180 gr/m<sup>2</sup>, y diseñado específicamente para soportar severos movimientos térmico estructurales.

Presenta un acabado en su cara superior a base de Hojuela Mineral Importada ceramizada anti UV (Slate Flake) para su autoprotección y decoración, dejando libre una franja lateral de 10 cm a lo largo del lienzo prevista para su traslape.

### Ventajas

- Compatible con la gran mayoría de los sistemas constructivos, resultando altamente efectivo en la impermeabilización de techos y azoteas, cascarones de concreto, cubiertas colgantes, bóvedas y losas aligeradas, losas reticulares, etc.
- Presenta resistencia al impacto y a la abrasión ocasional.
- Posee como terminado en su cara inferior una película fundible Fast Torch prevista para su adhesión con termofusión a base de fuego de soplete.
- Presenta un acabado estético y de mayor reflectividad.
- De alto desempeño y gran rendimiento de colocación.
- Diseñado para el sector residencial, comercial e industrial, en obras de alta especificación.
- **PASA® Cover Ply APP PH** cuenta con certificación de UNDERWRITERS LABORATORIES "UL" como producto retardante al fuego clase "A" numero TGFU.R27608 (A solicitud del usuario)



- Libre de mantenimiento y soporta tránsito peatonal eventual.
- **PASA® Cover Ply APP PH** cuenta con certificación de calidad: ISO-9001-2008.
- **PASA® Cover Ply APP PH** cuenta con una excelente resistencia al intemperismo y una buena flexibilidad a temperaturas debajo de 0 °C; funcionando en todo tipo de clima (cálido o templado).

### Usos Recomendados

Diseñado para impermeabilizar y proteger la mayoría de los sistemas constructivos en donde se requiere la mejor especificación, con el mejor producto en el mercado.

### Preparación de la Superficie

Debe tener una pendiente mínima del 2% y estar libre de encharcamientos, protuberancias y oquedades; contar con un número y diámetro adecuado de bajadas pluviales, sin obstrucciones por dentro y por fuera.

Fecha de actualización: Octubre 2017  
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.

## PASA® COVER PLY APP PH

Impermeabilizante prefabricado de Asfalto modificado con polímeros de polipropileno atáctico

Todos los ángulos que forma el sustrato con cualquier elemento vertical (muros, pretilas y bases) deben contar con un chaflán de mezcla de 10 cm a 45° a todo lo largo.

Para recibir la membrana prefabricada los muros y pretilas deben estar aplanados en su totalidad y contar con una ranura de 2x2 cm a todo su largo, a una altura de 15 cm sobre el chaflán.

Terminada la colocación del sistema, resane la ranura con mortero, cemento o arena. En caso de no poder ranurar (acabados cerámicos, concretos o pétreos) considere un botaguas metálico (flashing) a una altura de 15 cm sobre el nivel del chaflán (a todo lo largo), para recibir la membrana prefabricada.

(Fig1 y 2)




FIGURA 1




FIGURA 2

Fecha de actualización: Octubre 2017  
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.

### Acabado

La cara superior del **PASA® Cover Ply, APP PH** de hojuela mineral europea ceramizada anti rayos UV, le proporciona características de alta resistencia al intemperismo, reflectancia, autoprotección, decoración y larga vida útil. Por lo mismo, queda libre de mantenimiento y no requiere acabado.

### Imprimación

Aplique una mano de Protecto Primer diluido 1 a 1 con agua o en caso de reimpermeabilización aplicar una mano de **Protecto Hidro Primer** con cepillo de ixtle o equipo neumático de aspersión a razón de 1L por cada 4 a 6 m<sup>2</sup> y deje secar.

### Calafateo y Puntos Críticos

Resane grietas y fisuras de las superficies y calafatee puntos críticos (bajadas pluviales, bases y soportes) con **Elite Wet Cement** y realice tratamientos previos a su impermeabilización con lienzos de **PASA® Cover Ply APP Ph**.

### Colocación

Inicie por la parte más baja de la superficie, continuando hacia arriba y en sentido perpendicular a la pendiente.

Los lienzos subsiguientes se colocan previa alineación al primero, de manera que queden traslapados 10 cm entre sí y a favor de la pendiente.



## PASA® COVER PLY APP PH

Impermeabilizante prefabricado de Asfalto modificado con polímeros de polipropileno atáctico

### Rendimiento

| Superficie                           | Rendimiento                                       |
|--------------------------------------|---|
| Concreto                             | 1 Rollo cubre 8,9 m <sup>2</sup> aproximadamente. |
| En tramos completos libres de cortes |   |

### Espesor

| Sistema                | Espesor |
|------------------------|---------|
| PASA® Cover Ply APP PH | 4.0 mm  |
|                        | 4.5 mm  |

### Presentación

Rollo de 1m de ancho x 10m de largo

### Acabado

- Granular.

### Colores

- Blanco
- Rojo Terracota
- Verde

### Especificaciones Técnicas

| Parámetro                    | Especificación       | Método / Referencia     |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Espesor                      | Nominal $\pm 0.2$ mm | MAT-021 / ASTM D5147-02 |
| Largo                        | 10 +0.05 M           | MAT-027 / ASTM D228-04  |
| Ancho                        | 100 $\pm 0.5$ cm     | MAT-027 / ASTM D228-04  |
| Ancho del Traslape           | 9.5 - 10.3 cm        | MAT-027 / ASTM D228-04  |
| Flexibilidad en frío         | -10 °C máximo.       | MAT-004 / ASTM D5147-02 |
| Tensión longitudinal         | 80 lbf/pulg mínimo.  | MAT-024 / ASTM D5147-02 |
| Tensión transversal          | 50 lbf/pulg mínimo.  | MAT-025 / ASTM D5147-02 |
| Elongación longitudinal      | 40 % mínimo.         | MAT-020 / ASTM D5147-02 |
| Elongación transversal       | 60 % mínimo.         | MAT-026 / ASTM D5147-02 |
| Estabilidad del componente   | 115 °C mínimo        | MAT-034 / ASTM D5147-02 |
| Posicionamiento del refuerzo | 1.6 mm mínimo.       | MAT-036 / ASTM D5147-02 |
| Desprendimiento de Gravilla  | 2 gr máximo.         | MAT-035 / ASTM D4977-03 |
| VOC's                        | 0 g/l                | ASTM-D-3960             |

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: Octubre 2017  
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de México.

## PASA® COVER PLY APP PH

Impermeabilizante prefabricado de Asfalto modificado con polímeros de polipropileno atáctico

### LEED

1. Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes ya que cumple con un bajo contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Este producto cumple con los requisitos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad del Ambiente Interior (IEQc4.2).

2. Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos (MRC5) por el costo, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo el impacto ambiental resultantes del transporte.

3. **PASA® COVER PLY APP PH** es ecológico, no contiene solventes tóxicos ni inflamables. El uso de este producto contribuye a sumar puntos para certificación LEED. Ya que tiene un % de material reciclado en su formulación con el cual cumple con los requisitos del crédito 4 de Materiales y Recursos (MRC4). Además de que no genera desperdicio alguno ya que una vez que cumpla la vida útil del producto se puede aplicar una capa de impermeabilizante elastomérico.



### Precauciones.

1. Revisar el tipo de superficie donde se va a aplicar el producto y verificar si existen áreas de encharcamiento que dañen el impermeabilizante por envejecimiento prematuro. La superficie debe tener una pendiente de 2% mínimo.
2. La superficie deberá estar perfectamente limpia, seca, libre de costras, de grasa, polvos o protuberancias que impidan una buena adherencia. Evitar dejar agua atrapada ya que al convertirse en vapor de agua genera presiones negativas sobre el manto asfáltico, ocasionando abolsamiento.
3. La losa deberá tener un acabado fino y presentar una superficie uniforme.
4. Si la losa es nueva, deberá de haber cumplido el tiempo de curado mínimo (28 días) antes de aplicar el sistema impermeable.
5. Si existe humedad atrapada en la losa se deberá tener un tiempo de secado de entre 8 a 20 días como mínimo dependiendo de las condiciones climáticas y el tipo de losa en la que se aplicará el material, ya que en caso de aplicar con humedad atrapada se pueden presentar abolsamientos (protuberancias). Se debe tener precaución cuando se trabajen en enladrillados, se recomienda dejar transpirar la humedad atrapada en la losa más de 20 días para evitar fallas en el sistema por abolsamientos (protuberancias) o desprendimiento prematuro ya que estas tardan más tiempo en perder la humedad atrapada en comparación con las losas de concreto armado.
6. Tome precauciones especialmente en temporada de lluvias y días con climas fríos o templados.
  - a. Esto significa que hay más posibilidades de tener humedad presente y menor probabilidad de que el secado de la losa sea el correcto.
  - b. Inicie la jornada de trabajo más tarde y finalice más temprano (según las condiciones climáticas), de un tiempo mayor para que el sol seque la humedad atrapada en la losa y evite realizar trabajos cuando exista amenaza de lluvia.

Fecha de actualización: Octubre 2017

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cautitlán, Estado de México.





## PASA® COVER PLY APP PH

Impermeabilizante prefabricado de Asfalto modificado con polímeros de polipropileno atáctico

- c. Puede existir el riesgo de que aparezcan abolsamiento en el manto en caso de no respetar el tiempo de secado total del primario, principalmente el **PASA® Protecto Hidro Primer** requiere de 24 horas de secado mínimo.
  - d. Se deberá utilizar como primario **PASA® Protecto Hidro Primer** para una mejor protección de la losa.
6. Transportar y manipular los rollos con extrema precaución para evitar perforaciones y otro tipo de daño físico al material.
  7. Separar de todo tipo de desechos, productos derivados del petróleo, grasas y aceites (minerales y vegetales).

### Recomendaciones.

1. Verificar la Antigüedad del inmueble y último mantenimiento que se hizo.
2. El área a aplicar deberá estar completamente seca y libre de humedad previo a la aplicación. Realizar la siguiente prueba para verificar si existe humedad atrapada en la losa:
  - a. Colocar una bolsa de polietileno transparente en una dimensión de 30.0 x 30.0 cm. Sobre la superficie de concreto sellando perfectamente el contorno con cinta y dejar toda una noche este sello.
  - b. Si la humedad es retenida en este sello se deberá esperar un tiempo de secado de entre 8 a 20 días como mínimo antes de aplicar. (verificar prueba de humedad en campo en el manual de aplicación PASA para sistemas prefabricados)
3. Use materiales secos en condiciones secas.
  - a. Sellar cubiertas con materiales de buena calidad.
  - b. Almacenar los materiales bajo lonas y evitar que los materiales se humedezcan, ya que provocaran que la humedad quede atrapada en la techumbre.
  - c. Asegúrese de que los sustratos estén secos antes comenzar el trabajo.

4. Reparación de la superficie: Resane de puntos críticos con cemento plástico asfáltico. Deberán sellarse: fisuras, grietas, juntas, chaflanes, bases de tinacos, antenas, tuberías, domos, etc.
5. Si existe un impermeabilizante previo, no compatible con el manto asfáltico, deberá de retirarse completamente por medios mecánicos, en caso de tratarse de un manto asfáltico, deberá de realizarse una revisión previo para evaluar si se requiere el retiro del mismo o se puede instalar el nuevo producto encima, para mejores resultados consulte a nuestro departamento técnico.
6. Revisión de la superficie. No se deberán iniciar los trabajos de impermeabilización hasta tener áreas definidas, terminadas y libres de humedad. Tanto en la preparación de la superficie como trabajos de albañilería u otros de cualquier tipo, deberán ser terminados previamente. Lo anterior es con objeto de evitar el maltrato y la aparición de abolsamientos (protuberancias) en el sistema impermeabilizante.

### Limitaciones.

- ✓ No lo mezcle con otros productos.
- ✓ No debe utilizarse en inmersión continua en agua.
- ✓ No se recomienda utilizar en superficies en permanente contacto con agua o solventes.
- ✓ Si se instala el prefabricado **PASA® Cover Ply APP PH** sobre superficies húmedas existe el riesgo de que aparezcan abolsamientos (protuberancias), que se presentan de manera posterior a la aplicación.
- ✓ Permita que el **PASA® Protecto Primer** seque completamente y que se evapore el exceso de agua para evitar la aparición de burbujas (ampollas) por vapor atrapado, así como respetar el volumen de dilución recomendado en ficha técnica.
- ✓ Permita que el **PASA® Protecto Hidro Primer** seque completamente y que se evapore el solvente para evitar la aparición de burbujas (ampollas).

### Equipo de Seguridad

- Lentes de seguridad
- Guantes de carnaza
- Ropa de Algodón
- Zapato industrial liso

Fecha de actualización: Octubre 2017  
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



## PASA® COVER PLY APP PH

Impermeabilizante prefabricado de Asfalto modificado con polímeros de polipropileno atáctico

### Medidas de Seguridad

- Tenga al alcance un extinguidor tipo ABC.
- No se deje al alcance de los niños.

### Embalaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Almacenaje       | Bajo techo en un lugar fresco y seco  |
| Caducidad        | A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses |
| Estiba<br>Máxima | 1 tarima  |

Nota: Cuando sea necesario almacenar el material temporalmente sobre el techo antes de su aplicación, deberá ser elevado de la superficie del techo sobre una tarima, guardado verticalmente y protegido de los rayos uv y la lluvia.



UL  
CLASSIFIED

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE CUAUTITLÁN S.A. DE C.V. DE C.V. CAMINO TECOAC NO. 1 COL. BARRIO DE TECOAC, CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.



Sistema de Gestión de Calidad Certificado  
Planta de Impermeabilizantes  
Prefabricados de Papel de Bitúmeno

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: [www.pasaimper.com](http://www.pasaimper.com) o el área técnica de PASA

Fecha de actualización: Octubre 2017

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de México.