

502

Impermeabilizante asfáltico emulsionado

Descripción

Compuesto asfáltico impermeable base agua de consistencia pastosa elaborado con asfaltos seleccionados, fibras naturales libres de asbesto y cargas minerales que le otorgan buena adherencia en todo tipo de superficies.

Es ecológico, no contiene solventes tóxicos inflamables.

Ventajas

- Listo para usarse, de aplicación en frío que se adhiere a todo tipo de superficies secas o húmedas.
- Conserva sus propiedades originales aun en exposiciones directas a la intemperie.
- Puede aplicarse sin escurrimiento

Usos Recomendados

- Impermeabilizante para techos de azotea de concreto monolítico.
- Sellador en techos de lámina de asbesto-cemento.
- Es también recomendado para muros exteriores de colindancia.
- Como protección contra la corrosión en láminas, estructuras metálicas y tanques.

Preparación de la Superficie

La superficie debe tener un acabado uniforme, libre de grietas y protuberancias; tener una pendiente mínima del 2% y estar libre de encharcamientos; contar con un número adecuado de bajadas pluviales, sin obstrucciones por dentro y por fuera.

Todos los ángulos que forma el sustrato con cualquier elemento vertical (muros, pretilas y bases) deben contar con un chaflán de mezcla de 10 cm a 45° a todo lo largo.



Aplicación

Limpieza de la Superficie

Elimine materiales sueltos o mal adheridos; retire impermeabilizaciones anteriores dañadas o deterioradas; elimine polvo, grasa o partículas sueltas.

Imprimación

Aplique una capa uniforme de Protecto Primer diluido previamente 1 a 1 con agua limpia; "suba" la imprimación por arriba del nivel de la losa, sobre pretilas, muros y bases de tinacos (al menos 15 cm). Deje secar por 4 horas.

Resane y Calafateo

Seco el primario, aplique **401 cemento plástico** estándar con espátula para reparar fisuras y calafatear juntas frías y puntos críticos (bases de tinacos, pretilas, muretes). Una vez seco, aplique sobre éstos **502** a razón de 1 L/m²

Primer capa

Aplique, sin diluir, una capa uniforme de **502** sobre la superficie y los puntos críticos ya tratados, a razón de 1 L/m² como mínimo. Use brocha, cepillo o jalador y siga una sola dirección. Deje secar de 12 a 24 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.

Fecha de actualización: Agosto 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.

502

Impermeabilizante asfáltico emulsionado

Recomendación:

Use **PASA® Protecto Flex Plus o PASA® Protecto Malla Plus** como refuerzo intermedio entre las capas de impermeabilizante para obtener mejores resultados.

Colocación del refuerzo

Aplique la primer capa impermeabilizante por la parte más baja de la superficie en un área que será cubierta con **PASA® Protecto Flex Plus o PASA® Protecto Malla Plus**, colocándolo sobre el Fibro Rub aún fresco, alineando la malla a uno de los vértices de la techumbre, evitando que queden arrugas o abolsamientos y embebiendo totalmente la malla de refuerzo.

Continúe aplicando perpendicularmente hacia arriba de la pendiente, de manera que los lienzos queden paralelos entre sí, traslapados 10 cm a favor de la pendiente y deje secar por 24 horas.

Segunda capa

Aplique una segunda capa siguiendo una dirección transversal, a razón de 1 L/m².

Se recomienda realizar un riego de arena limpia y cernida sobre la última capa de impermeabilizante aún fresco para aumentar la durabilidad del sistema impermeable y de la pintura de acabado protector.

Antes de colocar el acabado, deje secar el sistema al menos 15 días.

Nota: Se pueden realizar sistemas con tres o más capas de impermeabilizantes, alter-nadas con membrana de refuerzo y colocadas en forma perpendicular entre sí, siguiendo el mismo procedimiento. En estos casos el riego de arena únicamente se coloca en la capa final.

Acabado

Es de suma importancia que los sistemas impermeables asfálticos cuenten con protección contra rayos UV e intemperismo (con pinturas protectoras como **Reflecta Lum**).

Una vez que el sistema impermeable esté seco, aplique pintura de acabado uniforme-mente en toda la superficie. Use brocha, rodillo suave o sistema de aspersión.

Rendimiento

Superficie	Rendimiento
Concreto	1 L/m ² por capa
Dependiendo de la rugosidad, absorción y tipo de superficie y aplicando como mínimo dos capas.	

Presentación

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 19 L
- Bote de 4 L

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método / Referencia
Consistencia	Pastosa, cremosa	-----
Color	Café	-----
Olor	Característico	-----
Densidad @ 25°C	1,02 a 1,04 g/ml	ASTM-D-70
Material no volátil	46 a 49%	ASTM-D-2823
Penetración @ 25°C	380 a 400 1/10 mm	ASTM-D-217
pH @ 25°C	9 a 10,5	ASTM-E-70
Secado al tacto	60 minutos	ASTM-D-1640
Secado duro	24 horas	ASTM-D-1640

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: Agosto 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de México.

502*Impermeabilizante asfáltico emulsionado***LEED**

- Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes.
- Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales resultantes del transporte.

"Para mayor información consultar con el Departamento de Especificaciones".

Precauciones

- No diluya.
- No se recomienda el contacto continuo con agua o solventes.
- No se recomienda en losas o sistemas constructivos con alto movimiento estructural.
- No aplique bajo amenaza de lluvia ni sobre superficies encharcadas.
- No aplique a temperaturas menores a los 5°C.
- No perfora el sistema impermeabilizante ya seco.
- El tiempo de secado depende de la temperatura y humedad ambiental relativa.

Equipo de Seguridad

- Lentes de seguridad
- Guantes de nitrilo

Medidas de Seguridad

- En caso de ingestión consulte a su médico.
- En caso de contacto con ojos y piel lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

Embalaje

Almacenaje	Sobre tarimas, bajo el techo en un lugar fresco y seco.
Caducidad	A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses
Estiba Máxima	3 cubetas



Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA

Fecha de actualización: Agosto 2016

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de México.