



PASA® EPOXIPRIMER A100

Primario epoxi base agua

Descripción

EPOXIPRIMER A100 es un primario epoxi base agua, de dos componente, curado por humedad de consistencia líquida con características penetrantes únicas y propiedades antioxidantes.

Usos Recomendados

Como promotor de adherencia para sistemas asfálticos solventados o emulsionados, para techumbres metálicas que requieran de un antioxidante, sistemas termoplásticos TPO e impermeabilizantes de poliuretano.

Herramientas de Aplicación

- Brocha
- Rodillo para sistemas epóxicos
- Cepillo de cerdas plásticas
- Equipo de aspersión

Preparación de la Superficie

Debe estar sana, limpia, libre de aceites y grasas, en caso de tener partes sueltas se deben retirar y realizar el resane con Protecto Grout 2H, las oquedades deberán ser selladas.

Preparación del material

Antes de la preparación del material se recomienda realizar el mezclado de cada recipiente (parte A y parte B) para incorporar perfectamente.

El material puede ser preparado en relación volumétrica 4:1 (4 partes de A por 1 parte de B).

Los componentes combinados deben ser completamente mezclados usando un batidor eléctrico a una velocidad baja un mínimo de 3 minutos o al menos 5 minutos si es mezclado a mano.

Aplicación

Aplique la mezcla preparada con brocha, cepillo, rodillo o equipo de aspersión a razón de 0.14 L/m², permita que EPOXIPRIMER A100 este seco al tacto antes de comenzar con la colocación de la siguiente capa del sistema.

Solo prepare lo que pueda ocupar en 30 minutos.

NOTA: En climas con temperatura o humedad alta aceleraran el tiempo de curado y disminuye la vida útil del producto.

Rendimiento

Superficie	Rendimiento
Concreto, asfalto, metal.	Rinde de 0.14 L/m ²

El rendimiento puede variar dependiendo del acabado y porosidad del sustrato, los datos son obtenidos en base a condiciones controladas de laboratorio en una superficie lisa.



PASA® EPOXIPRIMER A100

Primario epoxi base agua

LEED

Presentación

- Galón 4 litros

Color

- Amarillo

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Color	Parte A - amarillo Parte B - crema	-----
Grosor de película seca	4 a 1 mils	-----
Proporción de mezcla por volumen	4 A : 1 B	-----
Vida Útil a 24°C con 50% humedad relativa	30 - 45 minutos	-----
Gravedad Especifica/ Parte-A, Parte-B	1.13 (A), 1.07 (B)	Interno
Solidos por peso	45 ± 2%	ASTM D-2369
Solidos por Volumen	39 ± 2%	ASTM D-2697
Viscosidad a 24°C, Parte-A y Parte-B Combinado	1,500 ± 300 cps	
Compuestos Orgánicos Volátiles	43g / L	ASTM C-191

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Precauciones

- Evite el contacto con la piel, ojos y membranas mucosas.
- Use anteojos y guantes de seguridad así como manga larga.
- No aplique sobre superficies congeladas o escarchadas.
- Prepare solo el material que puede emplear en 30 minutos
- Las temperaturas ambiente y de la superficie deben ser de al menos de 4 °C.

Medidas de Seguridad

- Tóxico por ingestión.
- No se deje al alcance de los niños.
- Lave inmediatamente con suficiente agua cualquier área de la piel que haya tenido contacto con **EPOXIPRIMER A100**

Este producto está destinado para uso industrial y aplicación profesional solamente.

Fecha de actualización: Julio 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.

www.pasaimper.com

Línea PASA: 01 800 7272 444

info@pasaimper.com



PASA® EPOXIPRIMER A100

Primario epoxi base agua

Equipo de Seguridad

- Lentes de seguridad
- Guantes de látex
- Cubre bocas

Embalaje

Almacenaje	Bajo techo en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses
Estiba Máxima	3 recipientes maximo

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA®. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA®

Fecha de actualización: Julio 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.