

PASA® Junta Premoldeada

Relleno para Juntas de Expansión

Descripción

Es un material celulósico impregnado con asfaltos especiales, fabricada en láminas de peralte variable. Está lista para recibir selladores elásticos en juntas de expansión y contracción.

Ventajas

- Aporta un considerable ahorro en el consumo de selladores.
- No pierde sus propiedades elásticas.
- Evita la absorción del agua por la junta.
- Evita la rotura de pavimentos.

Usos Recomendados

Entre losas de concreto o pavimento, forman una base comprimible que sirve de relleno y apoyo para selladores elásticos.

Se usa en pistas, plataformas de aeropuertos, pisos industriales, estacionamientos y patios de maniobra. En todos los casos de juntas para movimientos térmico estructurales del concreto, así como para recibir selladores elásticos en juntas de expansión y contracción.

Herramientas de aplicación

- Espátula
- Cuña
- Pistola de calafateo

Preparación de la superficie

La junta debe estar seca, limpia y libre de cualquier obstrucción.



Aplicación

En juntas como cimbra perdida, colocada en una o dos tiras, dando el espacio de la junta determinada por el cálculo.

En losas de pisos se coloca inmediatamente después del descimbrado, debiendo ser del mismo peralte de la losa y fijada en la cara lateral con clavos para que quede como cimbra perdida en la continuación del colado.

Desbaste **PASA® Junta Premoldeada** por medio manual o mecánico, de 2 a 2,5 cm de profundidad, para formar la ranura de sello de acuerdo al diseño de la junta que será rellenada con sellador elástico.

Rendimiento

Superficie	Rendimiento
Junta de concreto	El rendimiento depende del peralte de la losa y de la longitud de la junta.



PASA® Junta Premoldeada

Relleno para Juntas de Expansión

Presentación

- Tablero de 1,22 m x 1,22 m con 1,2 cm de espesor.

Color

- Negro

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Espesor	1,2 +/- 0,02 cm	-----
Peso	6 a 7 kg / m ²	-----
Contenido de asfalto	40 a 45%	ASTM D-545
Absorción de agua	5% máximo	ASTM D-545
Recuperación de espesor después de 10 minutos	75%	ASTM D-545
Contenido de VOC	0 g/L	ASTM D-3960

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

LEED

- Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes.
- Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales resultantes del transporte.

Para mayor información consultar con el Departamento de Especificaciones.

Precauciones

- Manténgase alejado de flamas, chispas o cualquier otra fuente de ignición.
- Evite el contacto con agua.

Equipo de Seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes

Medidas de Seguridad

- Evite inhalar el producto por tiempo prolongado.
- No se deje al alcance de los niños.

Fecha de actualización: Agosto 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Junta Premoldeada

Relleno para Juntas de Expansión

Embalaje

Almacenaje	Deberá almacenarse en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación
Estiba Máxima	80 piezas superpuestas, de 1,22 m x 1,22 m por tarima

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA®. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA®

Fecha de actualización: Agosto 2016

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.