



CURAPASA® VIS

Membrana de Curado parafínica
base agua para Concreto y Mortero

Descripción

Es un producto formulado a partir de derivados parafínicos en emulsión y aditivos, que aplicado sobre superficies de concreto fresco, evita la pérdida de agua necesaria para el óptimo curado correcto. Cumple con la norma **ASTM C-309 TIPO I CLASE A**

Ventajas

- Reduce costos de obra.
- Por su adecuada consistencia es fácil de aplicar con equipo de aspersión.
- Evita el agrietamiento del concreto por la pérdida acelerada de agua (por evaporación).
- Puede usarse en lugares de poca ventilación porque no contiene solventes.

Usos Recomendados

Para lograr un curado eficiente de concreto hidráulico en:

- Carpetas de concreto en carreteras
- Pistas para aeropuertos
- Pisos industriales
- Patios de maniobras
- Pavimentos urbanos
- Pisos de estacionamientos y/o rampas
- Losas inclinadas y horizontales
- Muros, columnas y trabes

Herramientas de aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Cepillo de pelo suave
- Equipo de aspersión



Preparación de la superficie

CURAPASA® VIS debe aplicarse después de dar el acabado final al elemento, inmediato a que haya desaparecido el agua de sangrado de la superficie, o bien, momentos después de haber retirado la cimbra o molde.

Preparación del material.

Incorpore **CURAPASA® VIS** hasta homogeneizar completamente, evitando introducir aire al material.

Aplicación

Para aplicar **CURAPASA® VIS** sobre la superficie, utilice equipo de aspersión formando una película uniforme.

También se puede aplicar con rodillo, brocha o cepillo de pelo suave; considerando que el rendimiento será menor.

Su aplicación en muros, columnas y trabes, se debe realizar inmediatamente después de retirar la cimbra.

Fecha de actualización: Junio 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.



CURAPASA® VIS

Membrana de Curado parafínica
base agua para Concreto y Mortero

Rendimiento

Superficie	Rendimiento
Concreto hidráulico	1 L rinde de 4 a 6 m ²
El rendimiento puede variar dependiendo del sistema de aplicación y rugosidad de la superficie.	

Presentación

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 19 L (solo en color blanco)

Color

- Blanco
- Rojo

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Consistencia	Líquido	-----
Color	Blanco o Rojo	-----
Material no volátil	10 a 12%	ASTM D-2369
Viscosidad @ 25°C	100 a 300 cps	ASTM D-2196
Densidad @ 25°C	0,97 a 1,0 gr/cm ³	ASTM D-1475
pH @ 25°C	8,0 a 9,0	ASTM E-70
Pérdida de agua	0,55 kg/m ² máximo	ASTM C-156
Cantidad de VOC	Menor a 10 gr/L	ASTM D-3690
Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.		

LEED

- Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes.
- Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales resultantes del transporte.

Para mayor información consultar con el Departamento de Especificaciones.

Precauciones

- Agite e incorpore **CURAPASA® VIS** antes de usarse.
- No utilice en superficies que vayan a recibir recubrimientos epóxicos, alquidáticos, mosaicos o terrazo; ya que puede existir el riesgo de una mala adherencia.
- No utilice en concretos con color integral.
- No aplique a temperaturas menores a 5° C.
- En caso de lluvia debe proteger la capa aplicada.
- Una vez aplicada **CURAPASA® VIS**, evite el tráfico excesivo durante 7 días.
- Aplique respetando el rendimiento, para lograr una capa uniforme que asegure la retención del agua en el concreto.
- No aplique bajo amenaza de lluvia ni en superficies encharcadas.

Fecha de actualización: Junio 2016

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.



CURAPASA® VIS

Membrana de Curado parafinica
base agua para Concreto y Mortero

Medidas de Seguridad

- Tóxico por ingestión.
- No se deje al alcance de los niños.

Equipo de Seguridad

- Guantes de látex
- Lentes de seguridad
- Zapato de seguridad

Embalaje

Almacenaje	Lugar seco y fresco.
Caducidad	12 meses después de la fecha de fabricación.
Estiba Máxima	3 estibas máximo sobre tarima.

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA

Fecha de actualización: Junio 2016

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México. .