



PASA® PROTECTO MEZCLA

Aglutinante para canchas deportivas

Descripción

Es un producto emulsionado de baja viscosidad, elaborado a partir de asfaltos seleccionados y aditivos.

Ventajas

- Excelente poder ligante en mezclas, con agregados pétreos y triturados, basálticos o calizos.
- Proporciona una superficie uniforme, resistente y flexible.
- Impermeable.
- Económico.
- No es Inflamable
- Bajo contenido de VOC

Usos Recomendados

Se emplea como aglutinante en la elaboración de concreto asfáltico en frío; en la construcción de carpetas asfálticas y deportivas, y como riego de liga para recibir carpetas asfálticas.

Herramientas de aplicación

- Cepillo
- Brocha
- Rodillo
- Equipo neumático

Preparación de la superficie

Debe estar seca y limpia, libre de polvo, tierra, grasa, óxido y cualquier material que pueda interferir en su buena funcionalidad y adherencia.



Preparación del material

COMO RIEGO DE LIGA

Primeramente diluya **PASA® Protecto Mezcla** 1:1 con agua limpia. Es importante que esta dilución reciba incorporación mecánica mediante taladro de bajas revoluciones y agitador, hasta su completa homogeneización.

PARA LA ELABORACIÓN DE CARPETAS

Mezcle **PASA® Protecto Mezcla** con los agregados, a razón de 1 parte **PASA® Protecto Mezcla** por 6 partes del material pétreo, y un 2% de cemento Portland (con respecto al peso de **PASA® Protecto Mezcla**).

Aplicación

COMO RIEGO DE LIGA

Hecha la dilución, aplique en frío sobre la base o superficie de desplante, con un rendimiento de 4 a 6 m² / L. Puede aplicarlo de forma manual o por medios mecánicos.

PARA LA ELABORACIÓN DE CARPETAS

Vierta la mezcla sobre la superficie previamente imprimada con el riego de liga, compactando y nivelando imperfecciones con plancha vibradora. Realice este paso cuando el producto no se adhiera a la plancha.

Fecha de actualización: Agosto 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cautitlán, Estado de México.



PASA® PROTECTO MEZCLA

Aglutinante para canchas deportivas

Se recomienda hacer aplicaciones de 2 cm de espesor como máximo. Esto permite un secado adecuado y una compactación más eficiente.

RECOMENDACIÓN: Realice pruebas de compatibilidad, porque las proporciones pueden variar de acuerdo a la naturaleza de los agregados.

Deje secar el producto antes de colocar una nueva capa de **PASA® Protecto Mezcla** o de **PASA® Protecto Nivelador**.

NOTA: en caso de colocar mas de una capa se recomienda colocar entre cada capa una mano de **PASA Primer Híbrido** para asegurar la adherencia entre capas.

Rendimiento

Superficie	Rendimiento
Como riego de liga	Diluido 1 a 1 con agua limpia rinde de 4 a 6 m ² / L
Para elaborar carpeta asfáltica	Rinde de 8 a 10 m ² / L por mano.
El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad del sustrato.	

Presentación

- Tambor 200 L
- Cubeta de 19 L

Color

- Café oscuro

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Consistencia	Líquido	-----
Color	Café oscuro	-----
Olor	Característico	-----
Densidad	1,0 a 1,02 g/ml	ASTM D-70
Material no volátil	60 a 62 %	ASTM D-2823
Viscosidad	300 a 500 cps	ASTM D-2196
pH	11.5 a 12.5	ASTM E-70
Secado al tacto	30 a 60 minutos	ASTM D-1640
Adherencia	Buena – Excelente	-----
Cantidad de VOC	< 3 gr / L	ASTM D-3960

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

LEED

- Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes.
- Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales resultantes del transporte.

Para mayor información consultar con el Departamento de Especificaciones.

Fecha de actualización: Agosto 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® PROTECTO MEZCLA

Aglutinante para canchas deportivas

Precauciones

- Al diluir el producto, asegure su total homogeneización antes de comenzar su aplicación, no diluya más de lo recomendado.
- Es necesario realizar pruebas de compatibilidad para el uso de los agregados.
- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique sobre superficies encharcadas.
- No se aplique a temperaturas menores a los 5° C.
- No se recomienda en contacto continuo con agua o solventes.

Medidas de Seguridad

- Tóxico por ingestión.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- No se deje al alcance de los niños.

Equipo de Seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex

Embalaje

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación
Estiba Máxima	Tambor 200 L: 3 estibas máximo sobre tarima Cubeta 19 L: 3 cubetas máximo

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA®. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA®

Fecha de actualización: Agosto 2016

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.