



PASA® Protecto Sil A

Repelente Hidrofugante Transparente base agua para muros

Descripción

Es un líquido hidrofugante transparente formulado a partir de silicones dispersados en agua.

Ventajas

- Gran repelencia al agua.
- No altera la apariencia de la superficie.
- Compatible con la mayoría de acabados constructivos.
- No forma película y permite que el muro respire.
- Previene la formación de hongos y musgos sobre los muros.
- Ecológico: no contiene solventes tóxicos, no inflamable.
- Económico.

Usos Recomendados

Como repelente a la lluvia en superficies de muros exteriores de ladrillo, tabique, aplanados lisos o texturizados; en teja de barro o sillar y en casi todos los elementos constructivos y decorativos que requieran protección contra la humedad sin alterar su apariencia.

Herramientas de aplicación

- Brocha
- Cepillo
- Equipo de aspersión

Preparación de la superficie

Elimine las partes deterioradas o mal adheridas de la superficie, limpie la superficie perfectamente si ha recibido membranas de curado o desmoldantes.



En caso de aplanados resane juntas, fisuras y partes mal adheridas con mortero reforzado con **Protecto Bond**, y deje fraguar completamente.

Preparación del material

Mezcle perfectamente antes de aplicar

Aplicación

Aplique **PASA® Protecto Sil A** sobre la superficie con brocha, cepillo o equipo de aspersión. Aplique una segunda mano de **PASA® Protecto Sil A** sobre la superficie con brocha, cepillo o equipo de aspersión hasta saturar el muro.

Mientras mayor sea la cantidad de **PASA® Protecto Sil A** aplicada, mejores serán los resultados.

NOTA: La repelencia se incrementa conforme el producto esta fraguando alcanzando su máximo a los 24 horas de aplicación.

Fecha de actualización: Agosto 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Teacoac No. 1 Col. Barrio de Teacoac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Protecto Sil A

Repelente Hidrofugante Transparente
base agua para muros

Rendimiento

Superficie	Rendimiento
Tabique aparente y ladrillo	0,75 a 1,0 m ² / L
Block	1,0 a 1,5 m ² / L
Tabique recocido o comprimido	5,0 a 6,0 m ² / L
Teja de barro recocida	5,0 a 6,0 m ² / L
Teja de barro natural	1,0 a 1,5 m ² / L

El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad del sustrato

Presentación

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 19L
- Bote de 4L

Color

- Transparente

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Consistencia	Líquido	-----
Color	Transparente	-----
Toxicidad	Tóxico por ingestión	-----
Material no volátil	2 a 4 %	ASTM D-1644
Densidad @ 25°C	1,01 a 1,03 gr / ml	ASTM D-1475
pH @ 25°C	11,5 a 13	ASTM E-70
Repelencia al agua	100 %	ASTM D-2927
Cantidad de VOC	< 50 gr / L	ASTM D-3960

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

LEED

- Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes.
- Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales resultantes del transporte.

Para mayor información consultar con el Departamento de Especificaciones.

Precauciones

- El producto no está recomendado para aplicarse en materiales poco absorbentes y/o de color oscuro porque pueden aparecer manchas blancas. El mismo efecto puede ocurrir si se aplica de forma irregular. Realice pruebas para determinar esta ocurrencia.
- No se recomienda para aplicación en superficies horizontales.
- No se diluya.
- Limpie perfectamente las superficies que hayan recibido membrana de curado o desmoldante.
- No se recomienda como impermeabilizante de techos, albercas o cisternas.

Fecha de actualización: Agosto 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Protecto Sil A

Repelente Hidrofugante Transparente
base agua para muros

- No debe utilizarse en superficies sumergidas o en contacto continuo con agua.
- En caso de aplicar más de una capa, hágalo cuando la anterior este aún fresca.
- La temperatura de almacenamiento no deberá ser menor de 5°C ni mayor de 30°C.

Medidas de Seguridad

- No se deje al alcance de los niños.

Equipo de Seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex

Embalaje

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación
Estiba Máxima	Tambor: 3 estibas máximo Cubeta 19 L: 3 estibas máximo Bote 4 L: 5 cajas máximo

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA®. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA®

Fecha de actualización: Agosto 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.